



Brod GmbH & Co. KG, Moselstraße 51, 63452 Hanau  
Tel.: 06181-18008-0, E-Mail: info@brod-gmbh.de

## Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Erstellt am: 26.03.2018

**Artikelbezeichnung:** SLN Soft  
**(Product description)**

**Material:** 85 % Zellstoff, 15 % Äthylen-Vinylacetat-Binder

	<b>Test Methode nach Norm</b> <b>Test method</b>	<b>Wert</b> <b>Data</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Gewicht Weight	WSP 130.1	70	g/m <sup>2</sup>
Stärke Thickness	WSP 120.6	1,05	mm
Reissfestigkeit trocken Tensile strength dry	Option B WSP 110.4	20/16	N/5 cm längs/quer
Reissfestigkeit nass Tensile strength wet	Option A WSP 110.4	10/7	N/5 cm längs/quer
Dehnung trocken Elongation dry	Option B WSP 130.5	10/12	% längs/quer
Flüssigkeitsaufnahme Liquid absorbency	WSP 10.01	630	g/m <sup>2</sup>
Flüssigkeitsaufnahmezeit Liquid absorptive time	WSP 70.3	2	sec

Alle Daten sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Hersteller.

Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Zielvorgaben, Toleranzen sind nicht berücksichtigt.