



Brod GmbH & Co. KG, Moselstraße 51, 63452 Hanau  
Tel.: 06181-18008-0, E-Mail: info@brod-gmbh.de

# Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Erstellt am: 13.02.2024

**Artikelbezeichnung:** NOWOLIN® Extra Plus 50  
**(Product description)**

**Material:** 70 % Viskose, 30 % Polyester

	<b>Test Methode nach Norm</b> <b>Test method</b>	<b>Wert</b> <b>Data</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Gewicht Weight	ISO 9073.1	50	g/m <sup>2</sup>
Stärke Thickness	ISO 9073.2	0,60	mm
Reissfestigkeit trocken Tensile strength dry	ISO 9073.3	50/30	N/5cm längs/quer
Reissfestigkeit nass Tensile strength wet	ISO 9073.3	40/20	N/5cm längs/quer
Dehnung trocken Elongation dry	ISO 9073.3	15/50	% längs/quer
Flüssigkeitsaufnahme Liquid absorbency	WSP 160.1 (05)	800	%
Flüssigkeitsaufnahmezeit Liquid absorptive time	WSP 160.1 (05)	5	sec

Alle Daten sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Hersteller.

Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Zielvorgaben, Toleranzen sind nicht berücksichtigt.